

Impact 7000

Adezyon Artırıcı

Impact 7000
CAS Registry Nos.: Complies with REACH regulations – Cf. MSDS

Revised: 07/19/2016

Impact 7000 nedir ?

Agrega ve bitümlü bağlayıcı arasındaki adezyonu artırır. Mükemmel stabilite sağlar. Nem kaynaklı hasar ve soyulmaya karşı çok iyi direnç gösterir. Kaplamanın ömrünü uzatır ve kaplama dayanımını artırır. Impact 7000 yüksek depolama stabilitesi sağlar. Düşük kokusu ile eşsiz bir üründür.

Önerilen kullanım oranı bitüm miktarının ağırlığına %0.24 ile %0.40 arasındadır. Bu oran bitüm sınıfı ve agrega çeşidine göre değişmektedir.

Depolama

Impact 7000 oda sıcaklığında 20-25°C sıcaklıkta saklanmalıdır. Karışıma katılmadan önce 40 -50°C sıcaklıklara kadar ısıtılırsa karışıma katılması kolaylaşır. Impact 7000 ısınacak ve güneşe maruz kalacak şekilde saklanmamalıdır.

Güvenlik: Nakliye, Taşıma, depolama ve kullanım hakkında ayrıntılı bilgi için daima güvenlik bilgi formuna bakın. Bazı koşullarda belirtilen parlama noktasından daha düşük sıcaklıklarda ürünün yanıcılık riski taşımaya neden olabilir.

Önemli: Bu katalogta bulunan bilgilerin doğru ve güvenilir olduğuna inanılmaktadır bu bilgiler Ingevity tarafından garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca bu katalogta bulunan hiçbir bilgi herhangi bir patent hakkını ihlal etmek için bir teşvik olarak kabul edilmeyecektir.

Impact 7000 Özellikleri*

Fiziksel Form	Koyu Kahverengi Sıvı
Yoğunluk (g/ml)	1.09
Erime Noktası	-12 °C

* Tüm ölçümler 25 °C sıcaklıkta yapılmıştır, bu değerler karakteristik değerlerdir.

Viskozite - Yoğunluk Eğrisi

